

Boletim Técnico



Afepoxi 4345

Tinta Epóxi – Fosfato de Zinco de Alta Espessura

Componente A: 4345.A.0998 (branco); 4345.A.1006 (cinza claro); 4345.A.2506 (v. óxido de ferro)
Componente B: 4345.B

Descrição

Tinta de fundo epóxi de alta espessura e alto sólidos, pigmentada com fosfato de zinco e curada com poliamida. Bicomponente. Revestimento com excelente atuação anticorrosiva e baixo teor de solventes (LOW VOC).

Classificação

Atende a norma Petrobras **N-2630**.

Uso

Pintura externa de tanques, estruturas e outros equipamentos expostos a ambientes altamente agressivos, como por exemplo: indústrias químicas, petroquímicas, usinas, plataformas de petróleo e gás. Recomendado como *primer* para aço carbono em estruturas acima da linha d' água como parte de um sistema de pintura que receberá *Afepoxi 4544(N-2628)*.

Características

Cores	Branco N9,5 (0095), cinza claro N6,5 (0065) e vermelho óxido de ferro 5 R 4/14 (1733)
Referência de cor	Munsell e N1219
Aspecto	Semibrilhante
Sólidos por volume	80-82%
Sólidos por massa	85-87%
Consistência	Máximo 110UK
Massa específica	1,400-1,600g/cm ³
Espessura por demão	173 – 197µm (úmida) / 140 - 160µm (seca)
Secagem ao toque ⁽¹⁾	3 horas, a 25°C
Secagem a pressão ⁽¹⁾	16 horas, a 25°C
Secagem para repintura ⁽²⁾	16 a 48 horas, a 25°C
Secagem completa ⁽¹⁾	10 dias
Rendimento teórico ⁽³⁾	5,40 m ² /litro (81% de sólidos por volume e 150µm de espessura seca)
Validade ⁽⁴⁾	12 meses
Embalagem	A+B (3,60L): 4345 .A.XXXX Galão (2,88L) + 4345.B Lata1/8 (0,72L) A+B (18,0L): 4345.A.XXXX Lata (14,40L) + 4345.B Galão (3,60L)

Preparação da Superfície

Antes da aplicação verifique se a superfície está livre de sais, óleos, graxas, gorduras, pós ou quaisquer outras sujeiras. Remova sais solúveis com água doce em alta pressão. Para limpeza com solvente, siga a norma *SSPC SP1*.

Aço carbono:

O tratamento de superfície recomendado é o jateamento abrasivo no grau mínimo Sa 3 (metal branco). Em determinadas condições e sob um esquema de pintura pré-aprovado, o grau mínimo exigido poderá ser Sa 2½ (metal quase branco). Após o jateamento observe se há arestas, cantos vivos, cordões ou respingos de solda para serem esmerilhados. Caso a superfície a ser aplicada tenha recebido "*shop primer*", o mesmo deverá ser removido.

Boletim Técnico



Afepoxi 4345

Tinta Epóxi – Fosfato de Zinco de Alta Espessura

Componente A: 4345.A.0998 (branco); 4345.A.1006 (cinza claro); 4345.A.2506 (v. óxido de ferro)
Componente B: 4345.B

Preparação do Produto / Aplicação

Homogeneíze cada componente em separado. Os componentes devem ser misturados conforme a relação de mistura e em hipótese nenhuma altere esta proporção. Adicione B sobre A, sob vigorosa agitação, até total homogeneização. Deixe a mistura em repouso durante o tempo de indução. Após o repouso e caso seja necessário, o produto poderá ser diluído. Use o diluente conforme a proporção de diluição informada abaixo. Antes de iniciar a aplicação, verifique se as ferramentas e equipamentos de aplicação estão limpos e em perfeitas condições. Na aplicação por pulverização, faça uma sobreposição de 50% em cada passe da pistola para evitar falhas, finalizando com um repasse cruzado. As especificações são apresentadas como sugestões, no entanto, alterações nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser aplicáveis visando melhorar as características de pulverização. Cantos vivos, quinas, fendas, parafusos, porcas e cordões de solda devem ter a aplicação reforçada com trincha "stripe coat", evitando falhas que possam gerar uma prematura perda de proteção. Não aplicar com a umidade relativa do ar superior a 85% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 35°C. Não aplicar sobre superfícies quentes ou ventos muito fortes.

Relação de mistura	4 partes do componente A para cada 1 parte do componente B (em volume)
Tempo de indução	15 minutos
Diluente	Afesolve 4001
Tempo de vida útil ⁽⁵⁾	2 horas, a 25°C
Solvente de limpeza ⁽⁶⁾	Afesolve 4001

Método	Especificação	Proporção de diluição ⁽⁷⁾
Pistola <i>airless</i>	Pressão 2500-3000psi, mangueira ¼ "diâmetro interno, bico 19-23 e filtro malha 60	Máximo 5%, em volume
Pistola convencional	Devilbiss JGA502/3, bico EX, capa de ar 704, p. de atomiz. 65psi, p. do tanque 15psi	Máximo 10%, em volume
Trincha ⁽⁸⁾	Retoques de pequenas áreas ou <i>stripe coat</i>	Pronto para uso
Rolo ⁽⁸⁾	Rolo de lã de carneiro especial para tinta epóxi	Pronto para uso

Segurança

Este produto é um líquido inflamável. Em caso de incêndio, libera vapores tóxicos e flamejantes. Armazene o produto na sua embalagem fechada original em local coberto, fresco e longe de fontes de ignição, chamas, faíscas, calor e do alcance de crianças e animais. Em caso de incêndio, utilize espuma, pó químico ou água em forma de neblina. Durante a sua aplicação libera vapores inflamáveis e irritantes, portanto assegure ventilação adequada no ambiente de uso. Utilize o EPI recomendado em cada etapa. Em locais confinados os operários devem ter suprimento de ar artificial. Pode provocar irritação na pele e nos olhos, além de sufocação e sensação de asfixia após a inalação dos vapores. Outros sintomas comuns são: irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, fadiga e tontura. Caso ocorra contato com a pele, lavar com água e sabão ou similar para limpeza de pele. No contato com os olhos, lave com água corrente por 15 minutos mantendo as pálpebras separadas, após a lavagem procure auxílio médico. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos disponível em www.afetintas.com.br ou solicite pelo telefone.

Notas

- (1) Os tempos de secagem podem sofrer variações decorrentes das condições climáticas.
- (2) Respeite os intervalos de repintura, caso contrário, lixe a superfície por método manual ou mecânico para garantir a aderência entre as camadas.
- (3) Cálculo teórico que não inclui as perdas ocasionadas pelo método de aplicação, geometria, rugosidade e absorção do substrato.
- (4) Este prazo é condicionado as condições de armazenamento corretas.
- (5) Após este período a mistura torna-se imprestável para uso.
- (6) Promova a limpeza das mangueiras, pistolas e demais equipamentos usados na aplicação antes da cura do produto nos mesmos.
- (7) Excesso de diluição afeta o aspecto e a espessura do filme aplicado.
- (8) Para alcance da espessura seca recomendada poderão ser necessárias 2 ou mais demãos.

Legenda

primer: tinta de fundo;
shop primer: pintura aplicada sobre substratos de aço carbono para proteger contra corrosão durante a estocagem de fábrica ou de montagem;
SSPC SP 1: método para limpeza de superfícies de aço com solvente;
stripe coat: pintura de reforço para cantos vivos, bordas ou áreas de solda em estruturas de aço;

Obs.: As orientações apresentadas são de uso exclusivo profissional, estando sujeitas a alterações sem prévio aviso decorrentes da busca pela melhoria de processos e produtos.