

# Boletim Técnico

**Esmalte Sintético Semibrilhante**  
1200.0998 (branco); 1200.XXXX (diversas cores)



**Afesint**  
**1200**

## Descrição

Tinta alquídica semibrilhante de fácil aplicação com alto poder de cobertura, boa aderência e maior durabilidade quando comparado aos esmaltes sintéticos convencionais.

## Classificação

Atende a norma Petrobras **N-1232**.

## Uso

Indicada como acabamento semibrilhante para uso na construção civil e manutenção naval, desde que uma resistência moderada seja suficiente. Recomendada para instalações expostas a baixa agressividade química e que operem à temperatura e pressão ambiente. Tinta de acabamento para convés, costado, escotilhas, estruturas e equipamentos em geral.

## Características

Cores	Branco N9,5 (0095) e diversas outras
Referência de cor	Munsell, N1219, RAL ou conforme padrão do cliente
Aspecto	Semibrilhante
Sólidos por volume	Mínimo 40%
Sólidos por massa	Mínimo 55%
Consistência	70 a 85UK
Massa específica	1,100 a 1,400g/cm <sup>3</sup>
Espessura por demão	62 - 75µm (úmida) / 25-30µm (seca)
Número de demãos	2 (duas)
Secagem livre de pegajosidade <sup>(1)</sup>	Máximo 10 horas, a 25°C
Secagem à pressão <sup>(1)</sup>	Máximo 12 horas, a 25°C
Secagem para repintura <sup>(2)</sup>	18 a 72 horas, a 25°C
Secagem completa <sup>(1)</sup>	3 dias
Rendimento teórico <sup>(3)</sup>	16,0 m <sup>2</sup> /litro (40% de sólidos por volume e 25µm de espessura seca)
Validade <sup>(4)</sup>	12 meses
Embalagem	Galão (3,6L); Lata (18,0L)

## Preparação da Superfície

Remova óleos, graxas e gorduras com o auxílio de desengraxante ou outro método especificado (*SSPC SP1*). As partes desagregadas e outras sujeiras devem ser removidas com auxílio de espátulas e escovas. Sais solúveis devem ser removidos com jato de água doce em alta pressão.

Aço carbono: Trate a superfície conforme o esquema de pintura aprovado. Aplique Afepoxi 4326 como tinta de fundo;

Metal não ferroso: Aplique Afepoxi 4688 como tinta de fundo;

Madeira: Aplique selador ou tinta de fundo para madeira;

Repintura: Reproduza o esquema original;

# Boletim Técnico

Esmalte Sintético Semibrilhante  
1200.0998 (branco); 1200.XXXX (diversas cores)



Afesint  
**1200**

## Preparação do Produto / Aplicação

Homogeneíze o conteúdo, se possível, por meio de agitação mecânica. Assegure que nenhum sedimento fique retido no fundo e nas laterais da embalagem. Caso seja necessário, o produto poderá ser diluído. Use o diluente conforme a proporção de diluição informada abaixo. Antes de iniciar a aplicação, verifique se as ferramentas e equipamentos de aplicação estão limpos e em perfeitas condições. Na aplicação por pulverização, faça uma sobreposição de 50% em cada passe da pistola para evitar falhas, finalizando com um repasse cruzado. As especificações são apresentadas como sugestões, no entanto, alterações nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser aplicáveis visando melhorar as características de pulverização. Cantos vivos, quinas, fendas, parafusos, porcas e cordões de solda devem ter a aplicação reforçada com trincha "stripe coat". Não aplicar com a umidade relativa do ar superior a 85% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Diluente Afesolve 1004

Solvente de limpeza <sup>(5)</sup> Afesolve 1004

Método	Especificação	Proporção de diluição <sup>(6)</sup>
Pistola <i>airless</i>	Pressão 2000psi, mangueira 3/8" de diâmetro interno, bicos 13 a 17 e filtro malha 60	Máximo 10%, em volume
Pistola convencional	JGA502/3 Devilbiss ou similar, Bico FX , c. de ar 704, p. atomização 60psi e pressão no tanque 15psi	Máximo 10%, em volume
Trincha	Retoques de pequenas áreas ou <i>stripe coat</i>	Máximo 10%, em volume
Rolo <sup>(7)</sup>	Rolo de lã de pêlo baixo apropriado para tinta alquídica.	Máximo 10%, em volume

## Segurança

Este produto é um líquido inflamável. Em caso de incêndio, libera vapores tóxicos e flamejantes. Armazene o produto na sua embalagem fechada original em local coberto, fresco e longe de fontes de ignição, chamas, faíscas, calor e do alcance de crianças e animais. Em caso de incêndio, utilize espuma, pó químico ou água em forma de neblina. Durante a sua aplicação libera vapores inflamáveis e irritantes, portanto assegure ventilação adequada no ambiente de uso. Utilize o EPI recomendado em cada etapa. Em locais confinados os operários devem ter suprimento de ar artificial. Pode provocar irritação na pele e nos olhos, além de sufocação e sensação de asfixia após a inalação dos vapores. Outros sintomas comuns são: irritação das vias respiratórias, dor de cabeça, fadiga e tontura. Caso ocorra contato com a pele, lavar com água e sabão ou similar para limpeza de pele. No contato com os olhos, lave com água corrente por 15 minutos mantendo as pálpebras separadas, após a lavagem procure auxílio médico. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos disponível em [www.afetintas.com.br](http://www.afetintas.com.br) ou solicite pelo telefone.

## Notas

- (1) Os tempos de secagem podem sofrer variações decorrentes das condições climáticas.
- (2) Respeite os intervalos de repintura do esquema de pintura, caso contrário, lixe a superfície para promover aderência entre as camadas.
- (3) Cálculo teórico que não inclui as perdas ocasionadas pelo método de aplicação, geometria, rugosidade e absorção do substrato.
- (4) Este prazo é condicionado as condições de armazenamento corretas.
- (5) Promova a limpeza das mangueiras, pistolas e demais equipamentos usados na aplicação antes da secagem do produto nos mesmos.
- (6) Excesso de diluição afeta o aspecto e a espessura do filme aplicado.
- (7) Para alcance da espessura seca recomendada poderão ser necessários um maior número de demãos.

## Legenda

SSPC SP1: método para limpeza de superfícies de aço com solvente;  
*stripe coat*: pintura de reforço para cantos vivos, bordas ou áreas de solda em estruturas de aço;

Obs.: As orientações apresentadas são de uso exclusivo profissional, estando sujeitas a alterações sem prévio aviso decorrentes da busca pela melhoria de processos e produtos.